

# Biopol<sup>®</sup> SP 708 ACH

## 1 - Categoria:

Poliol para spray

## 2 - Descrição

O Biopol<sup>®</sup> SP 708 ACH é um poliol formulado pronto para o uso. Contém aditivos, agente de expansão e retardante a chamas.

Combinado com o Biopol<sup>®</sup> ISO, resultará em um sistema de espuma rígida de poliuretano de alta reatividade e excelente pele de acabamento.

Destinado a produção de spray de poliuretano para aplicação com equipamentos de alta pressão em telhados, minerações, linhas automotivas e em equipamentos industriais.

## 3 - Processamento

A relação da mistura é 1X1p/v (partes em volume)

100 partes em volume de Biopo<sup>®</sup> SP 708 ACH

100 partes em volume de Biopol<sup>®</sup> ISO

## 4 - Rendimento

O rendimento é de 25 kg/m<sup>3</sup> ou seja, de 40 vezes o seu próprio volume.

## 5 - Especificações

Propriedades Físico-Químicas	
Aspecto	Límpido
Nº de hidroxilas (mg KOH/g)	684
Viscosidade a 25 °C (cps)	950
Peso específico a 25 °C	1,10g/cm <sup>3</sup>

Tempo de reação a 25° C	
Creme	6 seg
Gel	10seg
Densidade Livre	25-28kg/m <sup>3</sup>

## 6 - Armazenamento e validade

O produto deve ser armazenado afastado de alimentos, a uma temperatura ambiente, e em tambores hermeticamente fechados. Nessas condições, o prazo de validade é de 3 (três) meses, a partir da data de fabricação.

Recomenda-se que agite bem o produto antes de retirar qualquer quantidade.

Informações adicionais podem ser encontradas na Folha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ. Consulte a FISPQ antes de manipular os produtos. Utilize sempre os EPI's.



Site: [www.polyurethane.com.br](http://www.polyurethane.com.br)

55 31 35217300

[poly@polyurethane.com.br](mailto:poly@polyurethane.com.br)

*A assessoria técnica verbal, escrita ou proveniente de testes concedida pela Poly-Urethane Ind. e Com. Ltda. é dada de boa fé, tem caráter orientativo e não implica em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Esta assessoria não anula a responsabilidade do cliente de realizar testes prévios de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. Garantimos a qualidade dos nossos produtos dentro das condições gerais de venda e dos limites das especificações de fornecimento.*