

# Rescin<sup>®</sup> Adepoly 506

## **1 - Categoria:**

Adesivo bicomponente

## **2 - Descrição**

O Rescin<sup>®</sup> Adepoly 506 é um adesivo bicomponente pronto para o uso. Desenvolvido para fixação de superfícies tais como poliestireno, assoalho de madeira maciça, mármore, granito, painéis na montagem de paredes, mezaninos, alvenaria etc. É amplamente utilizado em situações que necessitam uma fixação com boa aderência, vedação e resistência a choques e vibrações.

Combinado com o Biopol ISO<sup>®</sup>, resultará em um adesivo semi-elástico de poliuretano de altíssima resistência.

## **3 - Processamento**

A relação da mistura é 2 x 1 p/p (partes em peso)

2 partes em peso de Rescin<sup>®</sup> Adepoly 506

1 parte em peso de Biopol<sup>®</sup> ISO

Em um recipiente com 2 partes do Rescin<sup>®</sup> Adepoly 506 acrescente 1 parte do Biopol<sup>®</sup> ISO. Mexa vigorosamente até que a mistura esteja homogênea.

As superfícies a serem coladas devem estar isentas de poeira, água ou óleo. A cura total do produto ocorrerá em 72 horas

## **4 - Rendimento**

O rendimento médio é de 300g/m<sup>2</sup>.

## **5 - Especificações**

Propriedades Físico-Químicas	
Aspecto	Pasta, branca
Nº de hidroxilas (mgKOH/g)	147
Pot Life (25°C):	30 min
Cura total	6-8 horas

## **6 - Armazenamento e validade**

O produto deve ser armazenado afastado de alimentos, a uma temperatura ambiente, e em tambores hermeticamente fechados. Nessas condições, o prazo de validade é de 9 (nove) meses, a partir da data de fabricação.

Recomenda-se que agite bem o produto antes de retirar qualquer quantidade.

Informações adicionais podem ser encontradas na Folha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ. Consulte a FISPQ antes de manipular os produtos. Utilize sempre os EPI's.



Site: [www.polyurethane.com.br](http://www.polyurethane.com.br)

55 31 35217300

[poly@polyurethane.com.br](mailto:poly@polyurethane.com.br)

*A assessoria técnica verbal, escrita ou proveniente de testes concedida pela Poly-Urethane Ind. e Com. Ltda. é dada de boa fé, tem caráter orientativo e não implica em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Esta assessoria não anula a responsabilidade do cliente de realizar testes prévios de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. Garantimos a qualidade dos nossos produtos dentro das condições gerais de venda e dos limites das especificações de fornecimento.*